

Грунтовка ГФ-021

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.

Свойства

Покрытие грунтовкой ГФ-021 атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60°C.

Применяемое в производстве грунтовки высококачественное отечественное сырье, обеспечивает превосходные показатели по качеству, при этом сохраняется самый важный аспект современного рынка— низкая цена.

Цвет и внешний вид пленки

Красно-коричневый, серый. Пленка матовая или полуглянцевая.

Сертификация

ГФ-021 имеет сертификат соответствия, гигиенический сертификат, каждая партия грунтовки сопровождается паспортом качества.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20°C, с, не менее	45
Время высыхания до степени 3 при температуре 20°C, ч, не более	12
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Твердость пленки, усл. ед.	0,35
Адгезия пленки, баллы, не более	1
Стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре 20°C, ч, не менее:	
- хлористого натрия	24
- минерального масла	48
Расход на один слой, г/м ²	60-100
Толщина одного слоя, мкм	15-20

Рекомендации по применению

Подготовка поверхности:

Поверхности очищают от пыли и грязи, непрочнодержавшегося старого покрытия и обезжиривают.

Деревянные поверхности предварительно шлифуют, металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и обезжиривают.

Подготовка грунтовки:

Перед применением грунтовка должна тщательно перемешиваться, при необходимости разбавляться растворителем в количестве не более 25 % от массы грунтовки.

Способ нанесения:

Грунт ГФ-021 наносится на защищаемую поверхность кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением, окунанием, струйным обливом.

Температура нанесения: Не ниже +5°C.